

HD-PUR-Treppensiegel 6103-0660

Tento lak představuje kombinaci pryskyřice s obsahem hydroxylové skupiny jako účastníka reakce s tužidlem HD-PUR-Härter a nitrocelulózou za účelem zrychlení fyzikálního schnutí a zlepšení vlastností při zpracování. K základnímu nátěru a na vrchní vrstvu se používá tentýž lak.

Oblasti použití:

HD PUR Treppensiegel se používá na nábytek a schodišťové konstrukce.

Vlastnosti: **HD PUR Treppensiegel** lze jako základní nátěr při rychlém odvodu vzduchu brzy dobře přebušovat a lak velmi dobře oživuje dřevěný povrch. Pokud se používá jako vrchní lak, vyznačuje se slušným rozlivem, bezvadným schnutím, řádnou tvrdostí, přilnavostí a pružností. Díky vysoké plnivosti lze lak používat jako vícevrstvý lak. Vytvrzené vrstvy laku nepropouštějí vodu a líh, jsou odolné vůči namáhání PVC a ve značné míře odolávají poškrábání.

Zpracování: **HD PUR Treppensiegel** je připraven k okamžitému použití. Lak se aplikuje nástřikem pistolí s pohárkem, přístrojem Airmix nebo Airless. Nejlepších ploch dosáhnete, pokud provedete sytý základní nátěr a po mezibrusu aplikujete konečný nátěr se zředěným lakem a v menším množství.

Zesíťování/doba zpracování: Tužidlem **HD-PUR-HÄRTER 6000-0499**, poměr míchání lak/tužidlo 5:1. Směs laku/tužidla je použitelná 3 hodiny.

Spotřeba: cca 120 - 150g/m² na jeden nátěr.

Schnutí: Po 30 - 40 min. se na nátěr nelepí prach. Při pokojové teplotě lze přebušovat po cca 2 hod. K mezibrusu je vhodný brusný papír se zrnitostí 220 nebo 240. Díly s vrchním nátěrem můžete po zaschnutí přes noc skládat na sebe. Používejte obaly z prodyšných materiálů.

Technické údaje o výrobku:

Viskozita: 26" **ve výtokovém pohárku 4 podle DIN při pokojové teplotě**

Stupeň lesku:

30% 60°<

Chem. odolnost:

podle DIN 68861 část 1 **1B**

Povrchová tvrdost:

zkušební tyč

1 Newton

Ředění: **HD PUR Treppensiegel** je možné ředit ředidlem **HD-PUR/CRYL VERDÜNNUNG**, max. však 10%. V zásadě se **HD PUR Treppensiegel** dodává s viskozitou k nástřiku.

Označení: Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): třída nebezpečnosti A I ADR: 3 F1 II Bod vzplanutí nižší než 21 C

Podle nařízení o nebezpečných látkách podléhá s ohledem na škodlivost zdraví povinnému označení. Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy.

Skladovatelnost: Minimálně 12 měsíců při pokojové teplotě.