

HD-PUR-HOCHGLANZLACK 629-0011

HD-PUR-HOCHGLANZLACK je rychleschnoucí nátěrový systém s ideálním rozlivem. Tento vrchní lak byl zvláště vyvinut k vytváření vysoce lesklých bezbarvých povrchů v interiéru. Vrstvy laku nenesou stopy po žloutnutí. Značnou tvrdostí má **HD-PUR-HOCHGLANZLACK** dobrou odolnost vůči mechanickému namáhání a chemickým látkám a je hedvábný na dotek.

Oblast použití:

Vrchní lak určený na bezbarvé povrchy s vysokým leskem.

Zesíťování / doba zpracování:

Tužidlem **HD-CRYL-HÄRTER 600-0800**, poměr míchání lak / tužidlo 2 : 1. Doba zpracování je cca 3 hodiny.

Vlastnosti:

HD-PUR-HOCHGLANZLACK splňuje požadavky normy DIN 68861, skupina zatížení 1B. Jako krycí nátěr zaujme dokonalým rozlivem, bezvadným schnutím, značnou tvrdostí a odolností vůči poškrábání a také vynikající přilnavostí a značnou pružností. **HD-PUR-HOCHGLANZLACK** je možné po dostatečném zaschnutí leštit.

Podklad:

Postup při aplikaci nátěrů: podle druhu dřeva proveďte v dostatečném množství několik základních nátěrů přípravkem **HD PUR-FÜLLGRUND 655-0001** a každou vrstvu po zaschnutí přes noc přebruste, dokud nedosáhnete povrchu bez pórů. Poslední mezibrus před přelakováním by se měl provádět se zrnitostí min. 400 nebo jemnější. Pak aplikujte lak **HD-PUR-HOCHGLANZLACK**.

Zpracování:

HD-PUR-HOCHGLANZLACK je připraven k okamžitému použití. Lak se aplikuje min. 2x nástřikem nebo poléváním. Obvyklá spotřeba materiálu je cca 100 g/m² na jeden nátěr.

Schnutí:

Po 30 – 40 minutách se na nátěr nelepí prach. Další vrstvu je možné aplikovat bez mezibrusu po schnutí 1-6 hodin. Díly s vrchním nátěrem můžete po dostatečném zaschnutí skládat na sebe. Povrch lze leštit po 2 - 4 dnech. Používejte obaly z prodyšných materiálů.

Ředění:

HD-PUR-HOCHGLANZLACK je možné ředit ředidlem **HD-PUR-CRYL-VERDÜNNUNG 960-0016**, přidávejte však max. 10%. **HD-PUR-HOCHGLANZLACK** se zásadně dodává s viskozitou vhodnou ke stříkání.

Technické údaje o výrobku:

Viskozita:	23 s DIN/4
Stupeň lesku:	cca 150 ME 60° <

Označení: Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): třída nebezpečnosti A I

GGVS: třída 3 bod 5b

Bod vzplanutí: nižší než 21°C

Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy.

Skladovatelnost: Minimálně 6 měsíců při pokojové teplotě.