

Technický list

01/2010

HD-PUR-FÜLLGRUND farblos 655-0001

HD-PUR-FÜLLGRUND je základní nátěr, který nenese stopy po žloutnutí, vyznačuje se zvláště vysokou plnivostí a vynikající tuhostí. **HD-PUR-FÜLLGRUND** se používá se zejména k nátěru ploch s uzavřenými póry.

Oblast použití:

Bezbarvý základový lak určený na plochy z přírodního dřeva, je však vhodný i na bělené dřevo. Provedený nátěr je možné přelakovat všemi laky **HD CRYL/PUR**. Je vynikající jako plnicí základ na struktury s vysokým leskem.

Vlastnosti: Velmi dobrá plnivost.

Příklady použití:

V závislosti na pórovitosti dřeva aplikujte jeden až dva základní nátěry, po zaschnutí (min. 4 hodiny, nejlépe přes noc) přebruste brusným papírem, zrno 280 až 400 a pak naneste vrchní vrstvu nátěru. U dřevin jako je buk, třešeň, olše, javor a bříza proveďte první nástřik s cca 5-10% zředěním ředidlem **PUR/CRYL-Verdünnung 960-0002**.

Zesítování: Tužidlem **HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626**, poměr míchání lak / tužidlo 5 : 1. Směs laku a tužidla je použitelná po dobu max. 4 hodin.

Spotřeba:

Podle podkladu a obrobku cca 130 - 180 g/m² při jedné pracovní operaci. Plnicí základ **HD-PUR-FÜLLGRUND** lze nanášet v několika vrstvách.

Schnutí:

Po 30 - 40 minutách se na nátěr nelepí prach. Pro mezibrus je nejvhodnější brusný papír se zrnitostí od 240. U ploch s vysokým leskem by neměla být zrnitost při konečném přebroušení nižší než 400.

Technické údaje o výrobku:

Viskozita: 30 s DIN 4

Podíl pevných částic: 45%

Normy:	DIN 68861 část 1	odolnost vůči chemickým látkám 1 B
	DIN 53151	přilnavost GT0
	DIN EN 71 ČÁST 3	neobsahuje těžké kovy, výrobek je vhodný na hračky
	Zkouška střídáním teplot	bez trhlin

Označení:

Nařízení o hořlavých kapalinách (VbF): třída nebezpečnosti A II Bod vzplanutí: vyšší než 21°C
Neobsahuje formaldehyd, insekticidy a těžké kovy. Dodržujte pokyny podle platného bezpečnostního listu ES.

Ředění:

Lak je možné ředit ředidlem **HD-CRYL VERDÜNNUNG 960-0002**, max. však 10%.

Skladovatelnost: Minimálně 12 měsíců při pokojové teplotě.